UNIKOFLOOR POOL

Description :

Enduit spatulable décoratif « Effet béton ciré » pour piscine ou SPA au sel ou chlore.

La composition du produit est sans hydraulique c'est à dire sans ciment, sans chaux, sans plâtre.

La prise du produit se fait à l'aide d'une résine acrylique, d'un durcisseur et d'un activateur.

Destination :

- Sur piscine réalisées uniquement :
- En bloc à bancher
- En banche
- En projeter à haute pression sur ossature sur squelette métallique.
- Bien sûr en fonction du support, il faudra mettre le primaire adéquat en suivant la fiche de préparation des supports.
- Il est interdit de poser le produit sur les piscines réalisées en bloc béton classique, sur coque polyester, sur blocs polystyrène banchés…..

Préconisations :

- Il est impératif avant d'appliquer le produit, que la piscine a été conçue dans les règles de l'art. Il faut vérifier si un système de drainage a été mis en place afin d'éviter tout phénomène de contre pression sur la paroi interne de la piscine.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOFLOOR POOL

- Ces contre-pressions pourraient amener des phénomènes de bullage dans la résine, sur le fond et les côtés interne de la piscine.
- Afin d'éviter ces désagréments il faut :

1) Vérifier sur les devis de réalisation de piscine les caractéristiques du drainage de fond :
    - Vérifier qu'un drainage de fond a été mis sous les fondations de la piscine. La hauteur du lit de gravier qui constitue le drainage est variable selon les risques liés au terrain : Terrain en cuvette, terrain en pente, composition du sol (sol imperméable, argileux, sableux).
    - Vérifier qu'un géotextile au sol a été posé avant le drainage afin d'éviter que les couches de terre inférieures ne viennent boucher les espaces entre les graviers.
    - Vérifier qu'un polyane recouvre le gravier avant le coulage du radier de fond de piscine.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOFLOOR POOL

2) Vérifier sur les devis de réalisation de piscine les caractéristiques du drainage périphériques :

   - Vérifier une mise en place des drains qui ceinturent le bassin. Ce sont des tuyaux souples et flexibles de 10cm mini de diamètre, et sont percés de petites fentes pour permettre la captation de l'eau.
   - Vérifier la mise en place de graviers roulés ou d'un géotextile afin d'éviter que les fentes se bouchent. Ces drains vont compléter le travail du lit de gravier en acheminent les eaux vers un puits de décompression.
   -

3) Vérifier sur les devis de réalisation de piscine les caractéristiques du puits de décompression :

   - Vérifier la hauteur du puits de décompression avec un mètre. Son point le plus bas doit être en dessous du point le plus bas du bassin.

   Exemple : s'il y a 1.5 m d'eau au point le plus profond du bassin, le puits doit mesurer au moins 1.7 m à 1.8 m selon l'épaisseur du radier.

   Les drains sont connectés à ce puits. Il se prévoit et se prépare lors du terrassement de la piscine et jouxte le bassin. Il est maçonné ou se fait à l'aide d'un tuyau souple d'au moins 20 cm de diamètre.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOFLOOR POOL

Ce puits est très important car il réceptionne les eaux acheminées par les drains périphériques, il permet de vérifier l'humidité du sol et la hauteur d'eau souterraine, il permet le passage d'une pompe pour vider ou évacuer le trop plein.

Préparation du support :

1) Réceptionner sur un support lisse plan et sec <3% d'humidité.

- Attention sur les piscines réalisées en bloc à bancher, il faudra faire un enduit de finition hydrofuge.
- Attention sur les piscines réalisées en banches, il faudra rayer la surface pour enlever les plastifiants.
- Normalement sur les piscines réalisées en projection, les enduits hydrofuges sont lisses et propres.

2) le support est exempt de risque de contre pression et le taux d'humidité du support inférieur à 3%.

Poser le primaire époxy (EPOXY PRIM POOL) raison de 250 gr/m² en une ou deux couches.

Poser **l'époxy H** en 2 ou 3 couches à raison de 200 gr/couche en partie verticales. La deuxième couche sera tramée et sablée avec du S408. Pour limiter les coulures, on pourra modifier la thixotropie de la résine avec la silice S407.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOFLOOR POOL

Poser **l'époxy H** 2 couches à raison 350 gr/m²/couche en partie horizontale. La deuxième couche sera tramée et sablée avec du S409 à raison de 1Kg/m².

3) Laisser sécher le tout 24 puis aspirer le sable excédentaire avant l'application du complexe unikofloor® HT HAMMAM.

4) Appliquer l'unikofloor® HT HAMMAM en suivant les prescriptions de la fiche technique jusqu'au vernis unikofloor IMP ou IMP GREEN.

Vous pouvez appliquer le SP2 pour une finition plus lisse.

5) Appliquer 2 couches unikoprotect 140 NV mat au rouleau sur les parties horizontales et 2 à 3 couches sur les parties verticales.

IMPORTANT : POUR UN RESULTAT OPTIMAL, NE PAS METTRE EN EAU AVANT 8 JOURS.

NE PAS METTRE DE PASTILLES DE CHLORE DIRECTEMENT SUR LE REVETEMENT

ATTTENTION AU CHLORE CHOC : SURDOSAGE DE CHLORE (respecter les préconisations d'utilisations)

RISQUE DE BLANCHIMENT DU REVETEMENT SI VOUS FAITES UN CHOC CHLORE

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.