

UNIKOTRAM

Résine Minérale Mono-composante pour l'encollage de la trame

DESCRIPTION :

UNIKOTRAM est une résine minérale mono-composante très liquide en phase aqueuse pour encoller la trame.

Sa composition est sans hydraulique, sans ciment, sans chaux, sans plâtre, sans époxy.

Le concept UNIKOTRAM permet de coller la trame sur un support lisse sans trous et aspérités.

L'UNIKOTRAM a pour objectif de remplacer l'époxy S.

Sa composition permet de créer une chimique directement avec le support. Le produit est garanti sans solvant. Son temps ouvert permet de travailler seul.

DESTINATION :

- Sur les supports poreux tels que :

Chape liquide ciment.

Chape liquide Sulfate de calcium.

Ragréage ciment.

Ragréage Sulfate de calcium.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOTRAM

Résine Minérale Mono-composante pour l'encollage de la trame

Il est impératif de poser le KERAPRIM sur les support poreux pour faciliter la pose du UNIKOTRAM et garantir sa tenue sur le support.

- Sur les supports fermés tels que les sols époxy, il est possible de la poser directement dessus après avoir rayés le support au préalable.
- Sur les supports rugueux ou présentant des aspérités tels que :

Chape ciment à faible dosage de ciment

Chape présentant des trous

Carrelage

Il est fortement conseillé de réaliser un ragréage, ou de faire un tirez à zéro au finex pour unifier le support.

Pour l'application du keraliss, il est impératif de poncer l'unikotram avec les unikodiam long life grain 50. Ceci pour garantir la non présence des fantômes de la trame.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOTRAM

Résine Minérale Mono-composante pour l'encollage de la trame

CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'emploi : 5/10 mm environ

PH : 9

Densité du produit Q1 : 1.25

Consommation UNIKOTRAM: 800-900 gr/m²

Composition : Résine minérale sans solvant
Sac de poudre à base de charges minérales.

Kit pré dosé : Conditionnement 10 Kg et 5 Kg

Température d'utilisation : +16°C à 30°C

Durcissement :

- Durcissement à cœur au bout de 6 heures à 18°C et 60% d'humidité à l'air avec une épaisseur de 2/10 ème.
- Durcissement à cœur au bout de 2 heures à 24°C et 50% d'humidité à l'air avec un épaisseur de 2/10 ème.

Humidité d'utilisation : de 40% à 70%

Stockage des produits hors gel

Nettoyage des outils : Eau

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOTRAM

Résine Minérale Mono-composante pour l'encollage de la trame

PREPARATION DU MELANGE

Le kit UNIKOTRAM est composé :

- D'une résine minérale.
- D'un sac contenant les charges quartzées

Mélange UNIKOTRAM :

- 1) Verser la résine dans seau puis mettre les charges.
- 2) Malaxer le tout pendant 1 à 2 minutes.

ATTENTION : Les charges ont tendances à redescendre au fond.

POSE DE LA RESINE KERATRAM

Déroulez la trame sur 1 mètre

Laissez-le reste du rouleau enroulé près des genoux.

Versez le UNIKOTRAM dessus.

Au fur et à mesure que vous avancez, veuillez à bien dérouler la trame.

Ça pour but d'éviter toutes apparitions de bulles.

Une fois que vous êtes arrivés à l'autre bout du mur, coupez la trame à 2 cm du mur.

Repartez dans l'autre sens avec la même technique.

ATTENTION : Chevauchez vos lés de 5 cm minimum

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

UNIKOTRAM

Résine Minérale Mono-composante pour l'encollage de la trame

REMARQUES DIVERSES

Nous recommandons l'utilisation du produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS de Bostik avant de commencer les travaux : DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la peau et facilite le nettoyage des mains. Utilisez un masque à poussières lorsque vous poncez entre chaque couche.

PROTECTION D' USAGE

L'usage de masque à poussières est obligatoire lors du mélange et du ponçage.

L'utilisation des équipements individuels de sécurité appropriés est obligatoire : gants de protection (vinyles), lunettes de protection, masque à cartouches pour les endroits confinés (lors de la pose des vernis).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.