

	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/12/2019 Révision : C	Page : 1/2
TRAME			

DESCRIPTION :

La trame est réalisée à partir de fibre de verre enduite d'une résine. Son tissage spécifique lui confère une grande résistance à la traction. Elle sera marouflée simplement ou par superposition à 90° dans l'époxy H ou S.

CARACTERISTIQUES :

Imprégnation : Résine synthétique.

Dimension des mailles : 2 X 2mm.

Conditionnement : Rouleau de 50M2 et de 10M2 en largeur de 1m.

Limite les microfissures et le faïençage des supports d'applications.

MISE EN OEUVRE :

- Pour les surfaces verticales Hammam, Piscine ne présentant aucune fissure, prédécouper la trame aux dimensions voulues.

Enduire au rouleau les supports verticaux d'époxy H ou S adjuvantée de silice S407, puis maroufler la trame à la spatule « Parfait Liss ». La trame suivante doit chevaucher le bord de la précédente sur 5 cm minimum. Une fois l'application terminée, projeter la silice S408.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/12/2019 Révision : C	Page : 2/2
TRAME			

- Pour les surfaces verticales présentant des fissures, prédécouper un morceau de trame aux dimensions voulues dans le sens de la fissure, qui sera associé au tramage vertical classique.
- Pour les surfaces horizontales neuves ne présentant aucune fissure, prédécouper la trame aux dimensions voulues.

Placer les lès de trame sur la surface de la pièce tout en prévoyant un recouvrement des bords des lés de 5 cm, puis couler l'époxy S ou H et la spatuler sur la trame à la spatule « Parfait Liss ». Une fois l'application terminée, projeter la silice S409 avec de l'Unikofloor® SP et du S410 avec l'Unikoquartz® en pluie fine.

- Pour les surfaces horizontales neuves présentant des fissures, prédécouper un morceau de trame aux dimensions voulues dans le sens de la fissure, qui sera associé au tramage horizontal classique
- Sur les panneaux bois bouvetés, les panneaux placosols, les plaques fermacell sol et sur les chapes fortement fissurées, il y a obligation de poser une double trame. croisée à 90°.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il est fortement conseillé afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agréée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.