DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/06/2026 Révision : E	Page : 1/15

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KERALISS® est un revêtement minéral coulé à haute performance. Sa réaction chimique est une cristallisation céramique à température ambiante.

- **Composition sans ciment, sans chaux, sans plâtre, sans liant hydraulique traditionnel, ni résine époxy.**
- Sans solvants CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique).

2. DESTINATION ET DOMAINES D'EMPLOI

Surfaces horizontales intérieures à trafic intense (boutiques, EHPAD, milieux médicaux, restaurants, locaux tertiaires).

- **Pièces humides :** Compatible grâce à son excellente tenue à l'eau.
- **Joints :** Propriétés élastiques permettant une application sans joint de fractionnement (selon préconisations du support).
- *Se référer au Tableau de Préparation des Supports KERALISS® avant application.*

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur / Instruction
Épaisseur d'application	~ 2,5 mm
Dureté finale	77 à 80 Shore D
Dureté minimale requise avant ponçage	**60 Shore D** (contrôle au duromètre)
pH du produit pur	12
Densité (mélange K1)	1,8
Consommation KERALISS® K1	2,3 à 2,7 kg / m²
Consommation KERALISS® K2 (Grouting)	70 à 100 g / m²
Consommation UNIKOQUARTZ® Q2	200 à 300 g / m²
Temps ouvert (à 20 °C)	2 heures

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

Paramètre	Valeur / Instruction
Température d'application (air)	+18 °C à +28 °C (optimale au sol : 15 °C)
Taux d'humidité ambiante	40 % à 70 %
Séchage à cœur	7 jours (à 20 °C et 50 % d'humidité relative)
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après emploi
Stockage	Hors gel, dans les emballages d'origine fermés

4. FINITIONS DISPONIBLES

1. **Rendu Naturel (sans ponçage) :** Aspect monocouche homogène. Égrenage léger pour préserver le grain de coulage.
2. **Rendu Sol Industriel (poncé) :** Aspect nuancé avec légères marbrures d'efforts. Grouting K2 optionnel pour fermer le pore.
3. **Rendu Béton Ciré :** Application de KERALISS® K1 suivie d'une passe de finition UNIKOQUARTZ® Q2 ou KERALISS K2 pour un rendu nuancé et adouci.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

4. **Rendu Marbré :** Coulage simultané ou successif de deux teintes de KERALISS® K1 travaillées à la spatule.

5. COMPOSITION DES KITS ET CONDITIONNEMENTS

Composition du kit KERALISS® K1 (4 composants + Pigment)

- **Composant N° 1 :** Activateur céramique sans solvant (liquide)
- **Composant N° 2 :** Poudre céramique
- **Composant N° 3 :** Résine acrylique sans solvant (jerrican)
- **Composant N° 4 :** Charges minérales / quartzées
- **Colorant :** Dose de pigment dédiée

Conditionnements disponibles

- **KERALISS® K1 (Kit masse) :** 5 kg et 40 kg
- **KERALISS® K2 (Kit grouting) :** 3,5 kg, 8 kg et 20 Kg
- **UNIKOQUARTZ® Q2 (Effet béton ciré) :** 3,5 kg et 20 kg

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

6. PRÉPARATION DU MÉLANGE (KERALISS® K1)

Important : Respecter rigoureusement l'ordre d'incorporation des composants.

1. **Prémélange céramique :** Verser l'Activateur N° 1 dans un seau. Incorporer la Poudre N° 2. Malaxer pendant **2 à 3 minutes**.
2. **Pigmentation :** Verser la dose de couleur directement dans le jerrican de Résine N° 3. Agiter énergiquement pendant **1 minute**.
3. **Mélange liant :** Verser le contenu du jerrican N° 3 (résine pigmentée) dans le seau contenant le prémélange (N° 1 + N° 2). Malaxer pendant **2 minutes**.
4. **Incorporation des charges :** Ajouter les Charges quartzées N° 4 et malaxer au moins **3 minutes** jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide et homogène.
5. **Filtration : Passer obligatoirement le mélange au tamis N° 14** pour éliminer tout grumeau et garantir une fluidité optimale.

Mises en garde importantes :

- **Couleur :** Ne jamais mélanger le pigment directement dans l'Activateur N° 1 (risque d'assombrissement et de fusées de couleur).
- **Sédimentation :** En cas de préparation à l'avance, remalaxer le kit juste avant la coule.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

- **Température du support :** Contrôler la température du sol au thermomètre laser (sol recommandé à 16 °C). Éviter un écart important entre le sol et l'air (ex. sol à 8 °C et air à 20 °C).
- **Matériel recommandé :** Station de malaxage type *MIX Performer (Romus)*.

7. APPLICATION DE LA RÉSINE KERALISS® K1

1. Appliquer sur support propre, sec, sain et dépoussiéré.
2. Répartir le produit à la raclette crantée de **4,5 mm** (*ParfaitLiss*').
3. Lisser à la lame inox (*ParfaitLiss*' 45 ou 65 cm) tenue très à plat, en appliquant une légère pression.
4. Effectuer au moins **3 passages croisés/aléatoires** au même endroit pour éliminer les spectres du peigne.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

Conditions de séchage (avant intervention ultérieure)

Température	Humidité relative	Temps de séchage indicatif
20 °C	40 %	24 heures
20 °C	55 %	36 heures
20 °C	70 %	48 heures

Gestion de l'air : Utiliser des déshumidificateurs d'air (1 appareil pour 70 m² sous 2,5 m de plafond) et un ventilateur dirigé **vers le plafond** pour brasser l'air. **Ne jamais orienter le flux d'air directement vers le sol** pour éviter le micro-faïençage.

Augmenter le nombre d'appareil en fonction de l'architecture de la pièce.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

8. MISE EN ŒUVRE SELON LE RENDU SOUHAITÉ

Étape préalable obligatoire pour tous les rendus : Contrôler la dureté de la résine au duromètre. **Elle doit être d'au moins 60 Shore D.**

Rendu 1 : Naturel (sans ponçage)

1. **Égrenage :** Passer la monobrosse équipée d'une grille grain 150 ou d'un disque Phenix 100.
2. **Neutralisation du pH :** Diluer 400 ml de Neutralisant pH dans 10 L d'eau. Étaler au sol (raclette/microfibre), laisser agir **20 minutes**, racler et aspirer l'eau résiduelle. Sécher complètement avec un ventilateur radial de sol (*type Trotec TFV 30*). Attention de bien rincer le support au moins deux fois et utiliser un aspirateur à eau pour enlever toute la poussière et résidu.
3. **Imprégnation (UNIKOPROTECT® 150) :**
   - *Couche 1 :* Dilution à 40 % d'eau (1 kg de vernis + 400 g d'eau). Application au rouleau microfibre 6 mm.
   - *Couche 2 :* Dilution à 30 % d'eau (1 kg de vernis + 200 g d'eau).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

4. **Finition (UNIKOPROTECT® 130 ou 120) :** Appliquer 2 couches de vernis satiné/mat au rouleau 6 mm ou 1 couche d'UNIKOPROTECT® 110 brillant + 1 couche d'UNIKOPROTECT® 120 posé à la microfibre.

Rendu 2 : Sol Industriel (poncé)

1. **Ponçage :** Poncer la surface au disque Phenix grain 50 puis Phenix diamant grain 100.
2. **Grouting / Rebouchage (Optionnel) :** Appliquer KERALISS® K2 à raison de **70 à 100 g/m²** à la spatule pour boucher les microporosités. Après séchage complet, poncer légèrement à la grille.
3. **Neutralisation du pH :** Diluer 400 ml de Neutralisant pH dans 10 L d'eau. Étaler au sol (raclette/microfibre), laisser agir **20 minutes**, racler et aspirer l'eau résiduelle. Sécher complètement avec un ventilateur radial de sol (*type Trotec TFV 30*). Attention de bien rincer le support au moins deux fois et utiliser un aspirateur à eau pour enlever toute la poussière et résidu.
4. **Imprégnation (UNIKOPROTECT® 150) :**
    1. *Couche 1 :* Dilution à 40 % d'eau (1 kg de vernis + 400 g d'eau). Application au rouleau microfibre 6 mm.
    2. *Couche 2 :* Dilution à 30 % d'eau (1 kg de vernis + 200 g d'eau).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

5. **Finition (UNIKOPROTECT® 130 ou 120) :** Appliquer 2 couches de vernis satiné/mat au rouleau 6 mm ou 1 couche d'UNIKOPROTECT® 110 brillant + 1 couche d'UNIKOPROTECT® 120 posé à la microfibre.

Rendu 3 : Béton Ciré (avec UNIKOQUARTZ® Q2 ou K2)

Finition Unikoquartz Q2

1. **Égrenage :** Poncer la surface au disque Phenix grain 50 puis Phenix diamant grain 100.
2. **Neutralisation du pH :** Diluer 400 ml de Neutralisant pH dans 10 L d'eau. Étaler au sol (raclette/microfibre), laisser agir **20 minutes**, racler et aspirer l'eau résiduelle. Sécher complètement avec un ventilateur radial de sol (*type Trotec TFV 30*). Attention de bien rincer le support au moins deux fois et utiliser un aspirateur à eau pour enlever toute la poussière et résidu.
3. **Primaire :** Appliquer une couche d'UNIPRIM à la microfibre (**60 à 70 g/m²**). Laisser sécher 1 heure.
4. **Enduit Unikoquartz Q2 :** Réappliquer l'uniprim dessus puis frais sur frais, appliquer à la spatule une fine couche d'UNIKOQUARTZ® Q2 en gestes aléatoires. Après séchage, égrener à la grille 180 ou Abranet 180.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

KERALISS®

Résine céramique coulée quadricomposante en phase aqueuse pour sols intérieurs.

5. **Imprégnation (UNIKOPROTECT® 150) :**
    1. *Couche 1 :* Dilution à 40 % d'eau (1 kg de vernis + 400 g d'eau). Application au rouleau microfibre 6 mm.
    2. *Couche 2 :* Dilution à 30 % d'eau (1 kg de vernis + 200 g d'eau).
6. **Finition (UNIKOPROTECT® 130 ou 120) :** Appliquer 2 couches de vernis satiné/mat au rouleau 6 mm ou 1 couche d'UNIKOPROTECT® 110 brillant + 1 couche d'UNIKOPROTECT® 120 posé à la microfibre.

Finition Keraliss K2

1. **Égrenage :** Poncer la surface au disque Phenix grain 50 puis Phenix diamant grain 100.
2. **Neutralisation du pH :** Diluer 400 ml de Neutralisant pH dans 10 L d'eau. Étaler au sol (raclette/microfibre), laisser agir **20 minutes**, racler et aspirer l'eau résiduelle. Sécher complètement avec un ventilateur radial de sol (*type Trotec TFV 30*). Attention de bien rincer le support au moins deux fois et utiliser un aspirateur à eau pour enlever toute la poussière et résidu.
3. **Enduit Unikoquartz K2 :** Appliquer une lingette légèrement, appliquer à la spatule une fine couche d'UNIKOQUARTZ® Q2 en gestes aléatoires. Après séchage, égrener à la grille 180 ou Abranet 180.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

4. **Imprégnation (UNIKOPROTECT® 150) :**
    1. *Couche 1 :* Dilution à 40 % d'eau (1 kg de vernis + 400 g d'eau). Application au rouleau microfibre 6 mm.
    2. *Couche 2 :* Dilution à 30 % d'eau (1 kg de vernis + 200 g d'eau).
5. **Finition (UNIKOPROTECT® 130 ou 120) :** Appliquer 2 couches de vernis satiné/mat au rouleau 6 mm ou 1 couche d'UNIKOPROTECT® 110 brillant + 1 couche d'UNIKOPROTECT® 120 posé à la microfibre.

Rendu 4 : Marbré

1. **Application :** Couler la teinte de fond, puis intégrer la seconde teinte pour créer les veinages. Lisser à la spatule (largeur 35 cm max.) pour fonder les nuances.
2. **Égrenage :** Passer la monobrosse équipée d'une grille grain 150 ou d'un disque Phenix 100.
3. **Neutralisation du pH :** Diluer 400 ml de Neutralisant pH dans 10 L d'eau. Étaler au sol (raclette/microfibre), laisser agir **20 minutes**, racler et aspirer l'eau résiduelle. Sécher complètement avec un ventilateur radial de sol (*type Trotec TFV 30*). Attention de bien rincer le support au moins deux fois et utiliser un aspirateur à eau pour enlever toute la poussière et résidu.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

4. **Imprégnation (UNIKOPROTECT® 150) :**
    1. *Couche 1 :* Dilution à 40 % d'eau (1 kg de vernis + 400 g d'eau). Application au rouleau microfibre 6 mm.
    2. *Couche 2 :* Dilution à 30 % d'eau (1 kg de vernis + 200 g d'eau).
5. **Finition (UNIKOPROTECT® 130 ou 120) :** Appliquer 2 couches de vernis satiné/mat au rouleau 6 mm ou 1 couche d'UNIKOPROTECT® 110 brillant + 1 couche d'UNIKOPROTECT® 120 posé à la microfibre.

9. SYSTÈME DE VERNIS DE PROTECTION (RÉCAPITULATIF)

Le traitement de surface doit impérativement respecter les consommations et temps de séchage :

1. **Imprégnation — UNIKOPROTECT® 150 Brillant :**
    - **Couche 1 :** Diluée à 40 % d'eau (~ 50 g/m²).
    - **Couche 2 :** Diluée à 30 % d'eau (~ 50 g/m²).
    - **Consommation totale :** ~ 100 g/m².
    - **Séchage :** 12 heures avant finition unikoprotect 130 ou 120

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

2. **Finition — UNIKOPROTECT® 130 (Satin/Mat) :**
    - **Application :** 2 couches pur au rouleau 6 mm (~ 100 g/m² au total).
    - **Séchage complet :** 48 heures avant mise en service légère.
3. **Finition — UNIKOPROTECT® 120 (Satin/Mat)**
    - **Application :** 1 couche unikoprotect 110 à la microfibre, puis une couche unikoprotect 120 à la microfibre (~ 70 g/m² au total).
    - **Séchage complet :** 48 heures avant mise en service légère.

10. PRECAUTIONS ET RESTRICTIONS D'EMPLOI

- **Ensoleillement :** Ne jamais couler la résine en direct sous les rayons du soleil.
- **Incompatibilité chimique :** Ne jamais couler sur une résine polyester (mastic carrosserie, scellement chimique, etc.) sous peine d'apparition immédiate de cratères et cloques.
- **Plancher chauffant :** Couper impérativement le chauffage 48 h avant l'application des résines K1 et K2 pour éviter un séchage trop rapide et le faïençage.
- **Surépaisseurs :** Éviter les accumulations de matière localisées pour prévenir tout risque de micro-faïençage.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

- **Armature :** L'utilisation d'une trame de verre dans la masse est déconseillée (risque de spectre en surface) dans les cas des rendus 1, 2 et 4.

11. ENTRETIEN ET HYGIÈNE DU CHANTIER

- **Entretien courant :**
  - Utiliser **UNIKONET** pour les vernis UNIKOPROTECT® 100, 110 et 120.
  - Utiliser **UNIKONET Plus** pour les vernis UNIKOPROTECT® 130 et 140 NV.
- **Protection de la peau :** Utiliser la crème de protection *DERMOSAFE* (Bostik) avant le démarrage du chantier pour former un écran protecteur et faciliter le nettoyage des mains.
- **Équipements de Protection Individuelle (EPI) :**
  - **Masque à poussière (FFP2/FFP3) :** Obligatoire lors du mélange des poudres et lors des opérations de ponçage/égrenage.
  - **Gants de protection (vinyle/nitrile) et lunettes de sécurité :** Obligatoires durant toute la mise en œuvre.
  - **Masque à cartouche filtrante :** Obligatoire en milieu confiné lors de l'application des vernis de protection.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.