DMR concept	FICHE TECHNIQUE	DATE : 01/04/2026 Révision : C	Page : 1/5

Unikaccroche
Résine concentrée d'accrochage

1. DESCRIPTION

Unikaccroche est un primaire d'accrochage monocomposant en dispersion aqueuse, formulé à base de résines synthétiques et chargé en silice.

Développé pour optimiser l'adhérence des enduits décoratifs de la gamme **Unikofloor®** sur supports lisses ou de porosité variable, il crée après séchage une interface rugueuse et accrochante qui facilite l'application et améliore la tenue des colles, enduits et revêtements.

2. DESTINATION ET SUPPORTS

Unikaccroche est destiné à un usage en **intérieur** sur surfaces verticales et horizontales.

Supports admissibles :

- **Supports minéraux :** Bétons lisses, dalles, plaques de plâtre (Placo), enduits de plâtre.
- **Supports bloqués / lisses :** Carrelages, faïences, terre cuite.
- **Anciens fonds :** Peintures anciennes adhérentes (après dépolissage/nettoyage).

Informations Techniques & Sécurité La présente fiche technique remplace toute version antérieure. Nos informations sont basées sur des essais objectifs mais ne sauraient engager la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse. **Condition de garantie :** Afin de garantir la bonne utilisation de nos produits, la participation à une **formation agréée par nos équipes est obligatoire**. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du produit par des essais préalables avant tout usage définitif. **Sécurité :** Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande au **05 59 41 25 71**.

Unikaccroche
Résine concentrée d'accrochage

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Aspect	Liquide fluide chargé en grains de silice
pH	7,3
Densité	1,2
Consommation	100 à 150 g/m² (selon la porosité et la rugosité du support)
Température d'application	+18 °C à +30 °C
Hygrométrie ambiante admissible	40 % à 65 % HR
Temps de séchage (sec au toucher)	~ 2 heures (à +20 °C et 50 % HR)
Délai de recouvrement	Dès séchage complet (dès que le film est sec et rugueux)

Informations Techniques & Sécurité La présente fiche technique remplace toute version antérieure. Nos informations sont basées sur des essais objectifs mais ne sauraient engager la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse. **Condition de garantie :** Afin de garantir la bonne utilisation de nos produits, la participation à une **formation agréée par nos équipes est obligatoire**. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du produit par des essais préalables avant tout usage définitif. **Sécurité :** Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande au **05 59 41 25 71**.

Unikaccroche
Résine concentrée d'accrochage

Propriété	Valeur
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après usage

4. CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Conditionnement :

- Buckets / Bidons de **1 kg**, **2,5 kg** et **5 kg**.

Stockage :

- **12 à 24 mois** dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température recommandée : +10 °C à +25 °C).

5. MISE EN ŒUVRE

Préparation du produit :

- **Mélange obligatoire :** Agiter ou mélanger soigneusement le produit avant et pendant l'emploi afin de remettre en suspension les charges de silice qui ont tendance à sédimenter au fond du contenant.

Informations Techniques & Sécurité La présente fiche technique remplace toute version antérieure. Nos informations sont basées sur des essais objectifs mais ne sauraient engager la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse. **Condition de garantie :** Afin de garantir la bonne utilisation de nos produits, la participation à une **formation agréée par nos équipes est obligatoire**. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du produit par des essais préalables avant tout usage définitif. **Sécurité :** Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande au **05 59 41 25 71**.

Unikaccroche
Résine concentrée d'accrochage

Application :

1. **Préparation du support :** Le support doit être propre, dépoussiéré, sec, sain et dégraissé.
2. **Application :** Appliquer une couche mince et régulière à l'aide d'un pinceau large (spalter) ou d'un rouleau (mèche courte/moyenne).
3. **Contrôle :** Après séchage, la surface doit présenter un aspect uniforme avec un grain rugueux au toucher.
4. **Recouvrement :** Attendre environ **2 heures** (variable selon les conditions de température et de ventilation) avant d'appliquer l'enduit **Unikofloor®** ou le revêtement final.

Précautions et conditions d'application :

- **Conditions environnementales :** Ne pas appliquer à une température inférieure à **+18 °C** ni à un taux d'humidité supérieur à **65 %**. En hiver ou en conditions difficiles, mettre en place un chauffage adapté et/ou un déshumidificateur.
- **Risque de gel :** Ne pas appliquer si un risque de gel ou de condensation existe dans les 24 heures suivant l'application.

Informations Techniques & Sécurité La présente fiche technique remplace toute version antérieure. Nos informations sont basées sur des essais objectifs mais ne sauraient engager la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse. **Condition de garantie :** Afin de garantir la bonne utilisation de nos produits, la participation à une **formation agréée par nos équipes est obligatoire**. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du produit par des essais préalables avant tout usage définitif. **Sécurité :** Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande au **05 59 41 25 71**.

Unikaccroche
Résine concentrée d'accrochage

6. SÉCURITÉ ET PROTECTION (EPI)

Produit en phase aqueuse. Lors de la manipulation et de l'application, il est recommandé de porter les équipements de protection individuelle suivants :

- Gants de protection (nitrile ou vinyle).
- Lunettes de protection de chantier.
- Travailler dans des locaux correctement ventilés.

Informations Techniques & Sécurité La présente fiche technique remplace toute version antérieure. Nos informations sont basées sur des essais objectifs mais ne sauraient engager la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse. **Condition de garantie :** Afin de garantir la bonne utilisation de nos produits, la participation à une **formation agréée par nos équipes est obligatoire**. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du produit par des essais préalables avant tout usage définitif. **Sécurité :** Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur demande au **05 59 41 25 71**.