Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

1. DESCRIPTION

Les vernis **Unikoprotect 100, 110 et 120** sont des vernis de finition en phase aqueuse, sans odeur et hautement concentrés en résines synthétiques non jaunissantes.

Formulés pour offrir une haute résistance à l'usure, aux rayures et aux agressions chimiques ménagères courantes, ils se déclinent en trois aspects d'aspect final :

- **Unikoprotect 110 :** Finition Brillante.
- **Unikoprotect 100 :** Finition Satinée / Satin-Mat.
- **Unikoprotect 120 :** Finition Mate.

2. DESTINATION ET SUPPORTS

Unikoprotect 100 / 110 / 120 s'utilisent en **intérieur** sur surfaces horizontales (sols) et verticales (murs, plans vasques, receveurs de douche).

Préréquis de support :

Ces vernis de finition s'appliquent **exclusivement** après saturation du support par 2 couches de vernis d'imprégnation **Unikoprotect IMP GREEN, Keraprotect IMP,** ou **unikoprotect** 150 (préalablement séchées et égrenées à l'eau).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Aspect / Couleur	Liquide blanc (translucide après séchage)
pH	7,3
Densité	1,01
Nombre de couches	2 couches minces
Consommation sur Unikofloor®	~ 80 g/m² au total (en 2 couches)
Consommation sur Unikoquartz®	~ 70 g/m² au total (en 2 couches)
Température d'application	+18 °C à +30 °C
Hygrométrie ambiante admissible	40 % à 65 % HR
Durée de vie du mélange (*Pot life* avec durcisseur)	24 heures

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

Propriété	Valeur
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après usage

4. CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Conditionnement :

- Bidons de vernis monocomposant

Stockage :

12 à 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké **hors gel** et à l'abri des

5. MISE EN ŒUVRE

Préparation de la matière :

1. Agiter énergiquement le bidon d'Unikoprotect pendant **1 minute** pour parfaitement homogénéiser les résines et agents matants.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

2. Laisser reposer le mélange quelques minutes jusqu'à la disparition complète des bulles et de la mousse.

Application :

⚠ **IMPORTANT : Ne jamais appliquer au rouleau.**

- **Sur sols / Surfaces horizontales :**

  1. Dégager les bords au spalter (pinceau large) sans créer de surépaisseurs.
  2. Verser une flaque de vernis au sol.
  3. Étaler à l'aide d'un balai mouilleur équipé d'une serpillière microfibre spécifique en tirant bien le film pour éviter les traces et surépaisseurs.
  4. Réalimenter en produit au fur et à mesure de l'avancement.

- **Sur autres surfaces (Murs, plans vasques, receveurs) :**
  - Appliquer en **2 couches minces** à l'aide d'un gant microfibre, d'une lavette microfibre ou d'un spalter.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

- **Temps de séchage et recouvrement :**

Préalable : Attendre **6 heures** de séchage après la 2e couche d'**Unikoprotect** IMP GREEN ou **unikoprotect** 150 et réaliser l'égrenage à l'eau avant d'appliquer la 1re couche d'Unikoprotect 100 / 110 / 120.

Entre les 2 couches de finition : Attendre le séchage complet à cœur de la 1re couche d'Unikoprotect 100 / 110 / 120 avant la pose de la seconde couche.

6. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES & ENTRETIEN

- **Conditions environnementales :**
  - Ne pas appliquer en plein soleil direct ni sur support chaud.
  - **Couper le chauffage au sol** 48 heures avant l'application et pendant toute la phase de séchage.
- **Mise en service & Protections :**
  - **Pendant 6 jours minimum :** Ne poser aucune bâche plastique ou protection étanche sur le revêtement.
  - Ne pas nettoyer à l'eau ni utiliser de détergent pendant cette période de polymérisation (6 jours).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect 110 100 120

Vernis monocomposant Brillant Satiné Mat

- **Sensibilités spécifiques :** Le film de vernis est sensible au contact prolongé avec le curcuma et les huiles essentielles pures.
- **Entretien recommandé :**
  - **Unikoprotect 100 / 110 :** Utiliser le nettoyant doux Unikonet.
  - **Unikoprotect 120 (Mat) :** Utiliser le nettoyant spécifique Unikonet Plus.

7. SÉCURITÉ ET PROTECTION (EPI)

Lors de la manipulation et de l'application, le port des équipements de protection individuelle suivants est obligatoire :

- **Gants de protection** (nitrile ou vinyle).
- **Lunettes de sécurité**.
- **Masque à cartouches filtrantes (A2P3)** pour les applications en espace confiné.
- **Masque anti-poussière (FFP2/FFP3)** pour les phases d'égrenage/ponçage.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.