Unikoprotect IMP GREEN

Vernis bi-composant d'imprégnation

1. DESCRIPTION

Unikoprotect IMP GREEN est un vernis d'imprégnation bi-composant en phase aqueuse à haute capacité de pénétration. Formulé pour boucher les pores de la matière en profondeur, il bloque l'absorption des supports et protège les surfaces contre les taches courantes (huiles chaudes, graisses, beurre, café, etc.).

Son action bouche-pores intense permet la saturation du support et optimise l'application ultérieure des vernis de finition de la gamme **Unikoprotect** (100, 110, 120, 130, 13, 132) mais également le **keraimpox**.

2. DESTINATION ET SUPPORTS

Unikoprotect IMP GREEN s'utilise en **intérieur et extérieur** sur surfaces horizontales et verticales.

Supports admissibles :

- Revêtements décoratifs **Unikofloor®** et **Unikoquartz®**.
- Bétons lisses, dalles minérales, ragréages.
- Terrazzo, carreaux de ciment, terre cuite.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect IMP GREEN

Vernis bi-composant d'imprégnation

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Aspect / Couleur	Liquide blanc (translucide après séchage)
Composition	Phase aqueuse (sans substances CMR)
pH	7,3
Densité	1,01
Consommation sur Unikofloor®	~ 130 g/m² au total (en 2 couches)
Consommation sur Unikoquartz®	~ 90 g/m² au total (en 2 couches)
Nombre de couches recommandées	2 couches (3 sur parois verticales très absorbantes)
Température d'application	+18 °C à +30 °C
Hygrométrie ambiante admissible	40 % à 65 % HR

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect IMP GREEN

Vernis bi-composant d'imprégnation

Propriété	Valeur
Durée de vie du mélange (*Pot life*)	4 heures
Délai entre 2 couches	1 à 2 heures
Séchage complet avant finition	6 heures
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après usage

4. CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Conditionnement :

- Kit bi-composant pré-dosé (Vernis + Durcisseur spécifiquement dosé).



-

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect IMP GREEN

Vernis bi-composant d'imprégnation

Stockage :

- **12 à 24 mois** dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (+10 °C à +25 °C).

5. MISE EN ŒUVRE

Préparation du mélange :

1. Verser le durcisseur dans le vernis en respectant le ratio de **15 ml de durcisseur pour 1 litre de vernis**.
2. Homogénéiser soigneusement à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.
3. **Laisser reposer le mélange quelques minutes** pour permettre le dégazage et la disparition de la mousse.

Note : La durée de vie du mélange est de 4 heures à +20 °C.

Application :

⚠ **IMPORTANT : Ne jamais appliquer au rouleau.** L'application se fait exclusivement à la microfibre ou au gant d'application.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

Unikoprotect IMP GREEN

Vernis bi-composant d'imprégnation

- **Sur sols / Surfaces horizontales :**

  1. Dégager les bordures et périphéries au spalter (pinceau large).
  2. Verser une flaque de produit au sol.
  3. Étaler et répartir généreusement le produit à l'aide d'un balai mouilleur équipé d'une serpillière/mop microfibre spécifique, sans trop « tirer » sur le vernis.
  4. Réalimenter en produit dès que la flaque disparaît pour maintenir un film homogène.

- **Sur murs / Surfaces verticales :**

  1. Appliquer le produit à l'aide d'un **gant microfibre** pour bien faire pénétrer le vernis et éviter tout risque de coulure.
  2. *Note :* Une 3e couche peut être nécessaire sur support mural particulièrement poreux.

Séchage et égrenage avant finition :

1. Attendre **1 à 2 heures** entre la 1re et la 2e couche d'Unikoprotect IMP GREEN.
2. Après la dernière couche, laisser sécher complètement pendant **6 heures** (le support doit être parfaitement sec au toucher).

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.

3. **Egrener** doucement la surface avec une grille de ponçage (grain 180) pour éliminer les petites aspérités. Vous pouvez légèrement humidifier la surface pour un ponçage plus doux.
4. Dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer le vernis de finition **Unikoprotect** (100, 110, 120, 130, 13, 132) ou le **keraimpox**.

6. PRÉCAUTIONS ET CONDITIONS D'APPLICATION

- **Conditions ambiantes :** Respecter impérativement une température minimale de **+18 °C** et une hygrométrie maximale de **65 %.** En cas de conditions non conformes, utiliser des moyens de chauffage ou de déshumidification adaptés.
- **Propreté :** Le support doit être propre, dépoussiéré, exempt d'huiles ou de graisses.

7. SÉCURITÉ ET PROTECTION (EPI)

Lors de la manipulation et de l'application, le port des équipements de protection individuelle suivants est obligatoire :

- **Gants de protection** (nitrile ou vinyle).
- **Lunettes de sécurité**.
- **Masque à cartouches filtrantes (A2P3)** pour les applications en milieu confiné ou mal ventilé.

Fiche de sécurité sur demande au 0559412571
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant le produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant la responsabilité de notre société en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle.il est fortement conseiller afin de garantir une bonne utilisation de nos produits, de participer à une formation agrée par nos équipes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.